

PELÍCULA: Película de PVC Monomérica transparente con un grosor de 80 micrones.

ADHESIVO: Transparente semi-removible

LINER: Papel siliconado de 120 g/m²

CARACTERÍSTICAS: Excelente absorción de tinta y colores de alta densidad.

MEDIDAS: 1.52mx50m

USOS Y APLICACIONES: Se usa para publicidad en interiores y exteriores con diferentes procesos de impresión como: solvente, eco-solvente y en UV.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

PROPIEDADES	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR PROMEDIO
ESPESOR PVC	µm (micrones)	PEACORK MODEL G-6C	80 ± 10
PESO DEL LINER	g / m ²	Electronic scale in 1/1000	120 ± 5
PESO DEL PRODUCTO TERMINADO	g / m ²	Electronic scale in 1/1000	260 ± 20
BRILLO 45°	%	QITECH CLOSS METTER MN45	≥ 65
ADHESIÓN INICIAL	N / 25mm	FTM 9 300mm/min	≥ 7
24H, 180° PEEL	N / 25 mm	Saiwei SW-102	≥ 9
ESTABILIDAD DIMENSIONAL MD	mm	FTM 14	≤ 1.5
ESTABILIDAD DIMENSIONAL CD	mm	FTM 14	≤ 1.0
RESISTENCIA A LA TENSIÓN MD	N / 25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 40
RESISTENCIA A LA TENSIÓN CD	N / 25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 30
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	°C	interno	10 a 40
ALMACENAMIENTO:			
TEMPERATURA	°C	interno	25 ± 2
HUMEDAD RELATIVA	%	interno	50 ± 5